

Norm: UNI EN 1676 e 1706

Numerische Bezeichnung: EN AB und AC - 48200

Symbolische Bezeichnung: EN AB und AC - AISi15Cu3MgFe

**CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG Gew. %**

LEGIERUNG		ELEMENTE												
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Andere einzeln	Andere gesamt
EN AB 48200 EN 1676:2020	Min	14,5	0,7	3,0	0,40	0,55	0,05	0	0	0	0	0	0	0
	Max	16,5	1,2	4,0	0,60	0,95	0,30	0,30	1,0	0,05	0,30	0,15	0,05	0,25
EN AC 48200 EN 1706:2020	Min	14,5	0,7	3,0	0,40	0,55	0,05	0	0	0	0	0,05	0	0
	Max	16,5	1,2	4,0	0,60	0,90	0,30	0,30	1,0	0,05	0,30	0,15	0,05	0,25

HINWEIS: Andere einzeln schließt die Grenzen der Elemente ein, die in der Tabelle nicht aufgeführt werden.

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

(Mechanische Eigenschaften, die sich aus separat gegossenen Proben bei +20°C Raumtemperatur hergestellt wurden)

BESTES GIEßVERFAHREN (BEDINGUNG)	BEHANDLUNGS- ZUSTAND	Rm	Rp02	A	HB	R Dauer*
		Zugfestigkeit	Dehngrenze	Dehnung	Brinellhärte	Dauerfestigkeit
		EN 1706:2020	EN 1706:2020	EN 1706:2020	EN 1706:2020	EN 1706:2020
		MPa	MPa	%	HBW	MPa
DRUCKGUSS	F	270	240	< 1	100	90 - 110

\*Werte für die Dauerschwingfestigkeit bis zu 10<sup>7</sup> Zyklen (Wöhlerkurve)

**PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN**

(Die folgenden Eigenschaften werden von der chemischen Zusammensetzung, vom gewählten Gießverfahren, vom Gefügestand und dem Wärmebehandlungszustand stark beeinflusst. Daher sind diese Zahlen nur Anhaltswerte)

DICHTE	2,68 Kg/dm <sup>3</sup>	ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT	EN 1706:2020	10 - 15 MS/m
SPEZIFISCHE WÄRME (bei 100 °C)	0,90 J/gK	WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 1706:2020	100 - 120 W/(m K)
E-MODUL	77 GPa	LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOE-FIZIENT (bei zwischen 20° C und 100° C)	EN 1706:2020	19·10 <sup>-6</sup> /K

Norm: UNI EN 1676 e 1706

Numerische Bezeichnung: EN AB und AC - 48200

Symbolische Bezeichnung: EN AB und AC - AISi15Cu3MgFe

### TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

(Aus der Norm EN 1706:2020 entnommenen Qualitätsindikationen)

GIEßBARKEIT	A	GEEIGNETHEIT FÜR DEKORATIVE ANODISIERUNG	D
WARMRISSBESTÄNDIGKEIT	B	SCHWEIßBARKEIT	D
DRUCKFESTIGKEIT	B	POLIERBARKEIT	D
BEARBEITBARKEIT (Gusszustand)	E	FESTIGKEIT BEI RAUMTEMPERATUR	B
BEARBEITBARKEIT (Wärmebehandelt)	B	WARMFESTIGKEIT (bei 200°C)	B
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	D	DUKTILITÄT	E

A: AUSGEZEICHNET, B: GUT, C: MITTELMÄßIG, D: GERING, E: NICHT EMPFOHLEN, F: UNGEEIGNET

### RICHTLINIEN ZUR NUTZUNG

Das Umschmelzen der Barren muss schnellstmöglich erfolgen und eine Überhitzung muss vermieden werden (maximale Schmelztemperatur 780°C). Eisenwerkzeuge, die mit dem flüssigen Metall in Kontakt kommen können, müssen speziell lackiert werden, um eine Verunreinigung der Legierung zu vermeiden. Die besten Ergebnisse bei der Legierungsreinigung werden durch die Behandlung der Legierung mit Inertgasen, wie Stickstoff und/oder Argon, erzielt, um gelösten Wasserstoff, nichtmetallische Einschlüsse oder Oxidhäute zu entfernen. Es wird empfohlen, die Badoberfläche vor dem Abgießen abzukräten. Die Wiederverwendung von Angüssen bzw. Rücklauf ist möglich, sollte aber ca. 40 % des Schmelzegewichts nicht übersteigen.

**Wärmebehandlung** - Ist nicht zu empfehlen.

### WEITERE EIGENSCHAFTEN DER LEGIERUNG

**Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Seewasser** - Begrenzte Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Korrosion im Allgemeinen; diese Legierung ist nicht für Anwendungen geeignet, die direkt mit Meerwasser in Kontakt kommen.

**Hinweise** - Die Gießbarkeit ist ausgezeichnet und ermöglicht eine breite Verwendung dieser Legierung. Die Neigung zur Warmrißbildung ist nicht genau definiert. Je höher der Mg-Gehalt ist, desto höher diese Neigung wird.

### GÄNGIGE ANWENDUNGEN

Es handelt sich um eine übereutektische AISi-Legierung mit hoher Verschleißfestigkeit und hervorragenden mechanischen Eigenschaften, auch bei höheren Temperaturen. Sie wird zur Herstellung von Gussteilen unter extremen Verschleißbedingungen verwendet; Mehrzylinder-Motorenköpfe für die Automobil- und Schiffsbauindustrie.

Diese Legierung **entspricht nicht** der Norm **EN 601**.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Inhalt gilt nur als Information, er sichert die genannten Eigenschaften nicht zu. Der Nutzer ist verantwortlich für Entscheidungen, die auf diesen Informationen beruhen, und wird nicht von einer Überprüfung entbunden. Sollte diese Überprüfung nicht durchgeführt werden, übernimmt Raffmetal S.p.A. keine Haftung.