

Norm: UNI EN 1676 e 1706

Numerische Bezeichnung: EN AB und AC - 71100

Symbolische Bezeichnung: EN AB und AC - AlZn10Si8Mg

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG Gew. %

LEGIERUNG		ELEMENTE												
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Andere einzel	Andere gesamt
EN AB 71100 EN 1676:2020	Min	7,5	0	0	0	0,25	0	0	9,0	0	0	0	0	0
	Max	9,5	0,40	0,08	0,45	0,50	0,05	0,05	10,5	0,05	0,05	0,15	0,05	0,15
EN AC 71100 EN 1706:2020	Min	7,5	0	0	0	0,20	0	0	9,0	0	0	0	0	0
	Max	9,5	0,45	0,10	0,45	0,50	0,05	0,05	10,5	0,05	0,05	0,15	0,05	0,15

HINWEIS: Andere einzeln schließt die Grenzen der Elemente ein, die in der Tabelle nicht aufgeführt werden.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

(Mechanische Eigenschaften, die sich aus separat gegossenen Proben bei +20°C Raumtemperatur hergestellt wurden)

BESTES GIEßVERFAHREN (BEDINGUNG)	BEHANDLUNGS- ZUSTAND	Rm	Rp02	A	HB	R Dauer*
		Zugfestigkeit	Dehngrenze	Dehnung	Brinellhärte	Dauerfestigkeit
		EN 1706:2020	EN 1706:2020	EN 1706:2020	EN 1706:2020	EN 1706:2020
		MPa	MPa	%	HBW	MPa
SANDGUSS	T1	210	190	1	80	80 - 110
KOKILLENGUSS	T1	230	200	1	90	80 - 110
DRUCKGUSS	T1	260	220	< 1	100	80 - 110

*Werte für die Dauerschwingfestigkeit bis zu 10⁷ Zyklen (Wöhlerkurve)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

(Die folgenden Eigenschaften werden von der chemischen Zusammensetzung, vom gewählten Gießverfahren, vom Gefügestand und dem Wärmebehandlungszustand stark beeinflusst. Daher sind diese Zahlen nur Anhaltswerte)

DICHTE	2,85 Kg/dm ³	ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT	EN 1706:2020	17 - 20 MS/m
SPEZIFISCHE WÄRME (bei 100 °C)	0,86 J/gK	WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 1706:2020	120 - 130 W/(m K)
E-MODUL	75 GPa	LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOE-FIZIENT (bei zwischen 20° C und 100° C)	EN 1706:2020	21·10 ⁻⁶ /K

Norm: UNI EN 1676 e 1706

Numerische Bezeichnung: EN AB und AC - 71100

Symbolische Bezeichnung: EN AB und AC - AlZn10Si8Mg

TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

(Aus der Norm EN 1706:2020 entnommenen Qualitätsindikationen)

GIEßBARKEIT	B	GEEIGNETHEIT FÜR DEKORATIVE ANODISIERUNG	E
WARMRISSBESTÄNDIGKEIT	A	SCHWEIßBARKEIT	A
DRUCKFESTIGKEIT	B	POLIERBARKEIT	C
BEARBEITBARKEIT (Gusszustand)	A	FESTIGKEIT BEI RAUMTEMPERATUR	B
BEARBEITBARKEIT (Wärmebehandelt)	-	WARMFESTIGKEIT (bei 200°C)	C
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	C	DUKTILITÄT	C

A: AUSGEZEICHNET, B: GUT, C: MITTELMÄßIG, D: GERING, E: NICHT EMPFOHLEN, F: UNGEEIGNET

RICHTLINIEN ZUR NUTZUNG

Das Umschmelzen der Barren muss schnellstmöglich erfolgen und eine Überhitzung muss vermieden werden (maximale Schmelztemperatur: Schmelzen 800°C). Eisenwerkzeuge, die mit dem flüssigen Metall in Kontakt kommen können, müssen speziell lackiert werden, um eine Verunreinigung der Legierung zu vermeiden. Die besten Ergebnisse bei der Legierungsreinigung werden durch die Behandlung der Legierung mit Inertgasen, wie Stickstoff und/oder Argon, erzielt, um gelösten Wasserstoff und etwaige im Flüssigkeitsbad vorhandenen Oxide zu entfernen. Es wird empfohlen, das Bad sorgfältig abzuschöpfen. Die Wiederverwendung von Angüssen und Gussteilanhängseln ist zulässig, darf aber 40 % des Gesamtgewichts der Ladung nicht übersteigen.

Wärmebehandlung - Die möglichen Behandlungen und die erzielbaren Eigenschaften werden in der Tabelle "MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN" aufgeführt.

WEITERE EIGENSCHAFTEN DER LEGIERUNG

Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Seewasser - Begrenzte Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse; diese Legierung ist nicht geeignet für Anwendungen, die direkt mit Meerwasser in Kontakt kommen.

Hinweise - Die Gießbarkeit ist ausgezeichnet und ermöglicht eine breite Verwendung dieser Legierung.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN

Diese selbstvergütende Legierung hat eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Dehnungseigenschaften, insbesondere beim Kokillenguss, und lässt sich hervorragend polieren. Sie wird im Maschinenbau, Transportwesen und in der Sanitärindustrie verwendet.

Diese Legierung **entspricht nicht** der Norm **EN 601**.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Inhalt gilt nur als Information, er sichert die genannten Eigenschaften nicht zu. Der Nutzer ist verantwortlich für Entscheidungen, die auf diesen Informationen beruhen, und wird nicht von einer Überprüfung entbunden. Sollte diese Überprüfung nicht durchgeführt werden, übernimmt Raffmetal S.p.A. keine Haftung.