

Norm:

Numerische Bezeichnung: nicht EN-genormte Legierung

Symbolische Bezeichnung: nicht EN-genormte Legierung

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG Gew. %

LEGIERUNG		ELEMENTE												
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Andere einzel	Andere gesamt
UNI 3054	Min	4,2	0	0	0,60	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Max	5,5	0,50	0,05	0,80	0,75	0,03	0,01	0,05	0,03	0,03	0,15	0,3	0,10

HINWEIS: Andere einzeln schließt die Grenzen der Elemente ein, die in der Tabelle nicht aufgeführt werden.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

(Mechanische Eigenschaften, die sich aus separat gegossenen Proben bei +20°C Raumtemperatur hergestellt wurden)

BESTES GIEßVERFAHREN (BEDINGUNG)	BEHANDLUNGS- ZUSTAND	Rm	Rp02	A	HB	R Dauer*
		Zugfestigkeit	Dehngrenze	Dehnung	Brinellhärte	Dauerfestigkeit
		MPa	MPa	%	HBW	MPa
SANDGUSS	F	145 - 175	100 - 125	1,0 - 3,0	60 - 70	80 - 110
SANDGUSS	T6	195 - 295	155 - 255	1,0 - 3,0	80 - 100	80 - 110
KOKILLENGUSS	F	135 - 195	120 - 155	2,5 - 5,0	55 - 75	80 - 110
KOKILLENGUSS	T6	245 - 315	175 - 245	1,0 - 2,0	90 - 105	80 - 110

*Werte für die Dauerschwingfestigkeit bis zu 10⁷ Zyklen (Wöhlerkurve)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

(Die folgenden Eigenschaften werden von der chemischen Zusammensetzung, vom gewählten Gießverfahren, vom Gefügestand und dem Wärmebehandlungszustand stark beeinflusst. Daher sind diese Zahlen nur Anhaltswerte)

DICHTE	2,65 Kg/dm ³	ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT	-
SPEZIFISCHE WÄRME (bei 100 °C)	0,92 J/gK	WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0,35 cal/(cmsec°C)
E-MODUL	72 GPa	LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEF- FIZIENT (bei zwischen 20° C und 100° C)	22·10 ⁻⁶ /K

Norm:

Numerische Bezeichnung: nicht EN-genormte Legierung

Symbolische Bezeichnung: nicht EN-genormte Legierung

TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

(Qualitätsindikationen)

GIEßBARKEIT	D	GEEIGNETHEIT FÜR DEKORATIVE ANODISIERUNG	C
WARMRISSBESTÄNDIGKEIT	C	SCHWEIBBARKEIT	B
DRUCKFESTIGKEIT	C	POLIERBARKEIT	B
BEARBEITBARKEIT (Gusszustand)	D	FESTIGKEIT BEI RAUMTEMPERATUR	C
BEARBEITBARKEIT (Wärmebehandelt)	C	WARMFESTIGKEIT (bei 200°C)	E
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	A	DUKTILITÄT	D

A: AUSGEZEICHNET, B: GUT, C: MITTELMÄßIG, D: GERING, E: NICHT EMPFOHLEN, F: UNGEEIGNET

RICHTLINIEN ZUR NUTZUNG

Das Umschmelzen der Barren muss schnellstmöglich erfolgen und eine Überhitzung muss vermieden werden (maximale Schmelzentemperatur 780°C). Eisenwerkzeuge, die mit dem flüssigen Metall in Kontakt kommen können, müssen speziell lackiert werden, um eine Verunreinigung der Legierung zu vermeiden. Die besten Ergebnisse bei der Legierungsreinigung werden durch die Behandlung der Legierung mit Inertgasen, wie Stickstoff und/oder Argon, erzielt, um gelösten Wasserstoff, nichtmetallische Einschlüsse oder Oxidhäute zu entfernen. Es wird empfohlen, die Badoberfläche vor dem Abgießen abzukratzen. Die Wiederverwendung von Angüssen bzw. Rücklauf ist möglich, sollte aber ca. 40 % des Schmelzegewichts nicht übersteigen.

Wärmebehandlung - Die möglichen Behandlungen und die erzielbaren Eigenschaften werden in der Tabelle "MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN" aufgeführt.

WEITERE EIGENSCHAFTEN DER LEGIERUNG

Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Seewasser - Begrenzte Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse; diese Legierung ist nicht geeignet für Anwendungen, die direkt mit Meerwasser in Kontakt kommen.

Hinweise - Die Gießbarkeit ist ausgezeichnet und ermöglicht eine breite Verwendung dieser Legierung. Die Neigung zur Warmrißbildung ist nicht genau definiert. Je höher der Mg-Gehalt ist, desto höher diese Neigung wird. Zur Erzielung kompakter Bauteile wird eine Mahlbehandlung mit TiB-Refinern empfohlen.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN

Diese Legierung ist geeignet für Gussstücke, die gute Korrosionsbeständigkeit, Polierbarkeit und Bearbeitbarkeit erfordern. Sie wird in der Chemie-, Schifffahrts-, Möbel- und Lebensmittelindustrie verwendet. Die Legierung **entspricht (zur Information)** der Norm **EN 601**.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Inhalt gilt nur als Information, er sichert die genannten Eigenschaften nicht zu. Der Nutzer ist verantwortlich für Entscheidungen, die auf diesen Informationen beruhen, und wird nicht von einer Überprüfung entbunden. Sollte diese Überprüfung nicht durchgeführt werden, übernimmt Raffmetal S.p.A. keine Haftung.